

FX 600 Flex

Эластичный гелево-трассовый клеевой раствор для плитки



Эластичный клеевой раствор для приклеивания плитки на балконах, террасах, полах с подогревом и коридорах. Для внутренних и наружных работ. Инновационная технология **trasstec**

Свойства:

- высокая производительность, уменьшенный расход клея
- отличные рабочие свойства
- гелевая технология облегчает нанесение клея
- эластичный
- низкий показатель сползания
- увеличено время использования готового раствора
- высокий уровень адгезии
- морозо- и водостойкий
- модифицирован полимерами нового поколения
- изготовлен по технологии **trasstec**
- раствор на основе цемента с трассом
- снижает риск возникновения высолов и обесцвечивания
- классификация клея **C2 TE** согласно EN 12004
- **EC 1 Plus** – очень низкий уровень эмиссии



Применение:

- для внутреннего и наружного использования
- для приклеивания настенной и напольной плитки из глазури, терракоты, изделий из глины, клинкера, керамогранита, стеклянной мозаики, плитки из натурального камня нечувствительного к обесцвечиванию
- для приклеивания плитки на цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты и террасцо
- для цементных и ангидритовых стяжек с подогревом
- для приклеивания плитки методом "плитка на плитку"
- для приклеивания плитки на все типы изоляции для основания quick-mix: **WFP, FDS 2K**, уплотнитель **MU**
- для приклеивания плитки во влажных помещениях, в том числе на балконах и террасах
- для приклеивания плитки в местах, подверженных интенсивным механическим нагрузкам, например: коридоры, переходы, лестницы, жилые и общественные места

Качество и надежность:

- классификация клея **C2 TE** согласно EN 12004
- под постоянным контролем качества согласно ISO 9001
- **EC 1 Plus** – очень низкий уровень эмиссии
- содержание хрома (VI) сведено до уровня <2 ppm

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, устойчивым, сухим, чистым, незамерзшим, недеформируемым, без пыли и остатков антиадгезивных средств. Незакрепленные части основания и остатки строй материалов должны быть удалены. Основание должно быть грунтовано грунтовочной эмульсией **UG**. Наносите клей только после полного высыхания грунтовки. Используется на таких поверхностях, как бетон, цементные и ангидритовые стяжки с подогревом, цементные штукатурки, цементно-известковые штукатурки, известковые штукатурки, легкие бетонные блоки, гипсокартон и гипсовое волокно. Основание должно быть выдержано – с момента его обработки должно пройти более 28 дней. Неровности основания до 5 мм можно выровнять, за день до процесса приклеивания, с помощью клея **FX 600 Flex**. Гидроизоляционное покрытие основания должно быть сухим и выдержанным.

Нанесение:

Содержимое упаковки весом 25 кг медленно высыпать в емкость, содержащую ок. 7,5 литров чистой воды, и тщательно перемешивают с помощью низкооборотной мешалки в течение приблизительно 3-х минут до получения однородной массы без комков. Затем подождать около 3-х минут и снова перемешать раствор. Подготовленный таким образом клеевой раствор следует использовать в течение 2-х часов. В затвердевший клей запрещается добавлять воду. Приготовленный клей не следует смешивать с сухим раствором и водой, чтобы изменить его консистенцию. С помощью гладкого шпателя нанести контактный слой на основание, потом с помощью зубчатого шпателя нанести слой клеевого раствора на плитку. Размер зубов шпателя должен соответствовать размеру плитки. Укладку плитки необходимо завершить до образования пленки на поверхности нанесенного клея, т.е. в течении 30 минут. Плитку сильно прижать, затем сдвинуть и установить в нужном положении. Перед приклеиванием керамической плитки к основаниям с подогревом, отопление следует отключить за один день до начала работ по укладке плитки. Включить снова после полного схватывания клея, спустя не менее 48 часов, постепенно повышая температуру. При использовании клея **FX 600 Flex** снаружи помещения, на балконах и террасах, в местах, подверженных воздействию воды и в местах, подверженных значительным механическим нагрузкам, керамическая плитка должна быть приклеена так называемым комбинированным методом, заключающимся в нанесении клея как на основание, так и на плитку. Убедитесь, что под плиткой не осталось пустых мест, куда может накапливаться вода.

45443_FX600_KT

Страница 1 с 3

sievert

К затирке швов плитки можно приступать после высыхания клея, не ранее, чем через 1 день. Свежий раствор необходимо защищать от неблагоприятных погодных условий: мороза, порывистого ветра, прямых солнечных лучей и дождя. Работы следует проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C.

Расход:

Зубчатый шпатель	Расход
4х4х4	ок. 1,3 кг/ м ²
6х6х6	ок. 1,9 кг/ м ²
8х8х8	ок. 2,5 кг/ м ²
10х10х10	ок. 3,2 кг/ м ²

Расход клея может отличаться в зависимости от неровностей основания и типа плитки.

Совершенная система:

- Выравнивание основания: Цементная стяжка **B 04**, Самовыравнивающаяся стяжка **RA 20**, Цементная шпаклевка **BRS**, Ремонтный раствор **ZN 30 Repair**.
- Грунтовка основания: Грунтовочная эмульсия **UG**.
- Изоляция основания: Эластичное гидроизоляционное покрытие **WFP**, Эластичный гидроизоляционный раствор **FDS 2K**, уплотнитель **MU**.
- Затирка швов: Быстротвердеющая, эластичная fuga **F1**.

Температура нанесения:

Работы следует проводить при температуре воздуха и основания от + 5 ° С до + 30 ° С.

Очистка инструментов:

Смыть чистой водой сразу после использования.

Хранение:

Хранить в сухом месте на поддонах. Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Упаковка:

Мешок 25 кг.

Безопасность:

Продукт содержит цемент, который может вызвать аллергию. При контакте с водой или влагой дает щелочную реакцию. Поэтому нужно защищать глаза и кожу. Если раствор попал на кожу, необходимо тщательно промыть место контакта водой. В случае попадания раствора в глаза необходимо тщательно промыть глаза водой и немедленно обратиться к врачу.


Внимание:

Информация была получена в результате обширных испытаний и многолетнего практического опыта. Однако, она не может распространяться на все возможные варианты применения продукта. Поэтому мы рекомендуем самостоятельно проводить испытание предполагаемого применения. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в рамках развития продукта.

Технические данные:

температура применения:	+5°C до +30°C
расход воды:	ок. 7,5 л на 25 кг
время созревания:	ок. 3 мин
время использования:	ок. 2 часов
открытое время клея:	до 30 мин.
сползание согласно стандарту EN 12004:	< 0,5 мм
затирка швов:	через 24 ч.
полный набор прочности клея:	через 7 дней
расход:	ок. 1,3 кг/м ² /мм толщины
хранение:	в сухом месте 12 месяцев с даты изготовления
упаковка:	25 кг

Технические данные рассчитаны для температуры 23°C и относительной влажности воздуха 50 %.



1487

Sievert Polska Spółka z o.o. ul.
Nyska 36, 57-100 Strzelin

Виробниче підприємство:

Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

13

FX 600 Flex

Nr QM-260328-C

EN 12004:2007+A1:2012

Для использования внутри и снаружи зданий и других строительных конструкций

Реакция на огонь:	Класс A1/A1 _{fl}
Начальная адгезия:	≥ 1,0 N/mm ²
Адгезия после термического старения:	≥ 1,0 N/mm ²
Адгезия после погружения в воду:	≥ 1,0 N/mm ²
Адгезия после циклов заморозания и разморозания:	≥ 1,0 N/mm ²

По состоянию на: Март 2020

С выходом данной технической инструкции все предыдущие инструкции теряют силу.

Дополнительную информацию можно получить:

Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin

tel. 71/ 392 72 20, 15; fax. 71/ 392 72 23, 24

info@sievert.pl; sievert.pl